

# ELYT

260X120 — 102,36"X47,24"



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium



Brillo Pulido  
Shiny polished



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



ELYT PULIDO  
BP2612P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size |      | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                         | DESILIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                       |               |                              |                                                                                        |                                          | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                 |                                          | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |                                                 |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 |      |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalils<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |               |                              | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalils<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                          |                                                  |                                                 |                                          |                                                     |                                                 |
|                 |      |                 |                                            |                |                                         |                         |             |             |                                             |                                           |                                                           | PÉNDULO<br>PENDULUM                                                                   | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride                                             | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid                 | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid                  | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |
| 260X120         | Elyt | 4               | 4                                          | 12000          | 0                                       |                         |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                   | GLA           | GHB                          |                                                                                        | GHB                                      | 5                                                | 5                                               | 5                                        | RESISTE                                             | >35N/mm2                                        |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 02/02/2026

BALDOCER