

Article: LINKFLOOR TOWN NATURAL
Codes: 100380126
Groupe: G-222
Format: 22,8X180X0,55CM



COMPOSITION				
		Taille (mm)	Matériau	Type de matériau
	Couche 1	0.5	couche d'utilisation	couche de protection PU
	Couche 2	0.1	Vinyle	
	Couche 3	3.9	SPC	Support en SPC
	Couche 4	1.0	IXPE	Mousse

CERTIFICATIONS		
Certification floorscore	SCS-FS-20327	

CARACTÉRISTIQUES	
	Imite la surface du bois
	Revêtement de sol résistant à l'eau et à l'humidité, convenant aux zones humides telles que les salles de bains et les cuisines pour un usage résidentiel, à condition de respecter les instructions d'installation du produit.
	Garantie de 5 ans en usage commercial pour les matériaux vinyliques posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme ISO 10582.
	Sol en mesure de dissiper les excès de charges électriques et de les répartir sur toute la surface
	Il existe des différences de couleur moyennes entre les pièces.
	Système d'installation où il n'est pas nécessaire de coller les planches au sol. Elles sont placées sur une mousse, jointes ensemble, pourvu que le produit n'ait pas déjà une plaque au dos de la pièce.
	Garantie de 25 ans en usage résidentiel pour les matériaux vinyliques posés dans les pièces où ils sont soumis à une usure normale, correspondant à la classe d'usage recommandée par la norme ISO 10582.
	Adapté à la pose sur plancher chauffant à l'eau
	La sécurité et la durabilité de l'assemblage entre joints sont les principales caractéristiques de ce système facile à installer, qui garantit l'élimination des fentes entre les lames pendant toute la durée de vie du sol. La pression exercée entre les lames renforce l'assemblage et évite un montage incorrect.



ESSAIS DE LABORATOIRE		
Classe espace commercial	33	EN 10582**
Résistance au glissement (pieds chaussés)	R10	EN 16165 Anexo B*
Résistance a l'abrasion	CLASS T	EN 660-2:199+A1 2003 / EN 649:2011*
Résistance aux taches	CLASS 0	ISO 26987*
Résistance aux micro-rayures	MSR-A1/MSR-B1	EN 16094*
Émission de formaldéhyde	E1	EN 717-2*
Résistance au glissement (pendule humide) irhd 55	CL 2 (38)	EN 16165 Anexo C*
Résistance à la traction des assemblages	6.56 kN/m	ISO 24334*
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004 AC:2006*
Réaction au feu	CLASS A	ASTM E84*
Évaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques	1.13 KV	EN 1815*
Résistance thermique	0.049 M2*K/W	EN 12664*
Conductivité thermique	0.113 W/M*K	EN 12664*
Résistance aux rayons uv	≥6	EN ISO 105 B02:1999+A1:2002*
Isolation acoustique	(8"): IIC=58 dB; STC=54 dB	ASTM E492 ; ASTM E90*
Isolation acoustique	ΔLw=21 dB	EN ISO 717-2*
Isolation acoustique	Rw=55 dB; Ln,w=57 dB	EN ISO 717-1*
Coefficient de frottement dynamique (dcof)	0.49	ANSI 137.1*
Densité fumée (en combustion)	SDI: 400	ASTM E84*
Classe espace privé	23	EN 10582**
Rés. glissement (pendule-sec)	86	EN 16165 Anexo C*

PACKING		
Unités de vente par boîte	2.4624 M2/BOÎTE	
Unités de vente par pallet	108.3456 M2/PAL	
Unités de vente par unité	0.4104 M2/PIÈCE	
Unité vente	M2	
Unité base	ST	
Unités de vente par mètre carré	1 M2	
Poids net	10.338694 KG/M2	
Poids brut	10.787037 KG/M2	

PIÈCES SPÉCIALES									
SAP	Description	Groupe	Cartons	Palette	Unités	Unité vente	Unité base	Poids Net	Poids brut
100354777	MAMPER LINKFLOOR TOWN BEIGE 7X120	G-163	2 PIÈCES/BOÎTE	200 PIÈCES/PAL	11.9 PIÈCES/M2	-	-	1.58 KG/PIÈCES	1.64 KG/PIÈCES
100364997	PERF. ADH. LINKFLOOR TOWN BEIGE4X250X0,3	G-155	30 PIÈCES/BOÎTE	3000 PIÈCES/PAL	10 PIÈCES/M2	-	-	0.7 KG/PIÈCES	0.72 KG/PIÈCES
100257147	PERFIL ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	40 PIÈCES/BOÎTE	1000 PIÈCES/PAL	10.58 PIÈCES/M2	-	-	0.37 KG/PIÈCES	0.39 KG/PIÈCES
100354769	ZOCALO LINKFLOOR PVC TOWN BEIGE 8X223	G-113	12 PIÈCES/BOÎTE	648 PIÈCES/PAL	5.61 PIÈCES/M2	-	-	1.1 KG/PIÈCES	1.25 KG/PIÈCES
100343146	ZOCALO PVC PAPEL BLANCO 8X223X1,5	G-113	12 PIÈCES/BOÎTE	648 PIÈCES/PAL	5.61 PIÈCES/M2	-	-	1.41 KG/PIÈCES	1.49 KG/PIÈCES



Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d'entretien publiées par L'ANTIC COLONIAL, S.A., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s'appliquer à chaque domaine d'utilisation. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage agressifs tels que les acides, d'éléments métalliques ou pointus. Dans les espaces ouverts au public, ce matériau doit être conforme aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L'ANTIC COLONIAL, S.A.