

Modelo: AC4 AMBIENT LS SALT
Códigos: 100367445
Grupo: G-213
Formato: 24,3X220X0,8CM



COMPOSICIÓN				
		Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
	Capa 1	0.2	Melamina	Resinas aminoplásticas termoendurecibles
	Capa 2	0.2	Papel decorativo	
	Capa 3	7.5	HDF	Tablero de fibras de alta densidad y colas hidrófugas
	Capa 4	0.1	Contracara	Hojas de papel kraft impregnadas con resinas fenólicas

CERTIFICACIONES		
Certificación carb	ES#-CARB PHASE 2 AND EPA TSCA TITLE VI CERTIFIED BY TPC 10	

CARACTERÍSTICAS	
 Imita la superficie de la madera	 Corte oblicuo en los 4 bordes de las laminas para resaltar el tamaño
 Carece de Brillo	 Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
 Garantía de 20 años de uso doméstico válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329	 Garantía de 5 años de uso comercial válida para los Suelos Laminados que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma EN 13329
 Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base	 Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
 Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie	 Las Declaraciones Ambientales de Producto de Construcción (DAPcons®) son un instrumento imprescindible para la mejora ambiental en el sector de la construcción y, por tanto, una herramienta útil para técnicos, fabricantes y usuarios. Las certificaciones DAPcons® abarcan productos de las diferentes etapas de un edificio. Nos permiten disponer de información objetiva, consensuada y verificada sobre un producto.
 Certificación Forestal Paneuropea que garantiza al consumidor la procedencia de los productos de masas forestales gestionadas de forma sostenible	 Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente
 23. Doméstico intenso	 32. Comercial general
 Nivel de resistencia a la abrasión según norma UNEEN 13329	



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
Grosor del elemento	≤0.50 mm	EN 13329*
Longitud de la cara	0.50 mm	EN 13329*
Anchura de la cara	△medios≤0.10 medio/máx-min≤0.20 mm	EN 13329*
Escuadría del elemento (q)	≤0.20 mm	EN 13329*
Rectitud de la cara	≤0.30 mm/M	EN 13329*
Planitud del elemento (f)	fw cóncavo≤0.15/fw convexo≤0.20/fl cóncavo≤0.50/fl convexo≤1.00 %	EN 13329*
Junta entre elementos	medios≤0.15/máx≤0.20 mm	EN 13329*
Diferencia de altura entre elementos	Max≤0.15/Prom≤0.10 mm	EN 13329*
Variaciones dimensionales asociadas a los cambios de humedad relativa	medios≤0.9 mm	EN 13329*
Resistencia a los rayos uv	escala azul: no inferior categoría 6-Escala gris: No inferior a categoría 4	EN 438-2,16*
Punzonamiento	ES#-≤0.05 mm	EN ISO 24343-1*
Arranque de superficie	≥1.25 N/mm2	EN 13329 Anexo D*

PRUEBAS DE LABORATORIO		
Resistencia a la abrasión	AC4	UNE EN 13329:2000*
Resistencia al impacto	≥1000 mm/≥15 N	EN 13329*
Resistencia al manchado	Grado 5 (G 1 y 2) y Grado 4 (G 3)	EN 438*
Efecto de la pata del mueble	ES#-Sin daños	ISO 16581*
Efecto de la silla con ruedas	ES#-Sin daños	ISO 4918*
Hinchamiento en grosor	≤12%	EN 13329*
Humedad a la salida de fábrica	4-10 %	
Resistencia al microrrayado	Class 1	EN 16094*
Emisión de formaldehído	≤0.05 ppm (E1)	EN 717-1*
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL 1 (29)	EN 16165 Anexo C*
Resistencia a la tracción de los ensambles	≥1kN/m	ISO 24334*
Comportamiento frente al fuego	Cfl-s1	EN 13501*
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	≤2 KV	EN 1815*
Resistencia térmica	0.065 m2 K/W	
Conductividad térmica	0.123 W/M*K	
Aislamiento acústico	IIC=45dB ; STC=45 dB	ASTM E492 ; ASTM E90*
Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	0.60	ANSI A137.1*
Densidad del tablero	901 kg/m3 - 7,21 kg/m2	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	CL 2 (42)	EN 16165 Anexo C*
Resistencia al deslizamiento (pies calzados)	R-9	EN 16165 Anexo B*

PACKING		
Unidades de venta por caja	2.673 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	104.247 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.5346 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Peso neto	7.764684 KG/M2	
Peso bruto	8.230453 KG/M2	



PIEZAS ESPECIALES									
SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100372556	IGUALACION AMBIENT LS SALT 4X270X1	G-155	20 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	0.77 KG/PIEZA	0.8 KG/PIEZA
100372584	MAMPERLAN AC4 AMBIENT LS SALT 7X120X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100372571	TRANSICION AMBIENT LS SALT 4X270X1	G-155	20 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	0.77 KG/PIEZA	0.8 KG/PIEZA
100372580	ZOCALO AMBIENT LS SALT 8X225X1,4	G-107	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.56 PIEZAS/M2	-	-	1.57 KG/PIEZA	1.62 KG/PIEZA

